

A TERMÉK BEMUTATÁSA



A gumból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített vulkanizált, és nem vulkanizált összekötő filmrétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják. A diagonál gumiabroncs szerkezetének megfelelően a tapaszt belülről nylon alapanyagú, sűrű kereszt szövésű gumivásznak erősítik, így a gumiabroncs visszanyeri eredeti ellenálló képességét.

A szürke színű és az alapon elhelyezkedő összekötő filmréteget fémesített poliészter réteg védi.

A javító tapasz hullámrétegelt kartonpapír dobozban, vagy műanyagzacskóban kerül kiszerezésre.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A VD kódjelű, javító tapaszok elsősorban a futófelületen sérült diagonál gumiabroncsok belső javítására javasoltak, hideg ragasztással.

A VDL kódjelű javító tapaszok az oldalfalon sérült diagonál gumiabroncsok belső javítására szolgálnak, hideg ragasztással.

Az alkalmazási eljárás mikéntjé tekintetében kérjük, hogy a felhasználó tanulmányozza a **Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé-t**, vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon.

Kérjük, hogy a felhasználó személy a javítandó sérülés felmérése után, a megfelelő tapasz kiválasztása érdekében tanulmányozza a csomagolásban található **VIPAL javító tapaszok alkalmazása teher- és személygépjárművekhez** c. táblázatot.

KAPHATÓ TERMÉKEINK

Kódszám	Megnevezés	Méreték (mm) ± 5	Vászonréteg száma	Doboz/db
303901	VD 1	60	1	30
303902	VD 2	85	2	20
303903	VD 3	105	2	10
303904	VD 4	135	2	10
303905	VD 5	165	4	10
304005	VDL 5	165	4	10
303906	VD 6	245	6	10
304006	VDL 6	245	6	10
303907	VD 7	300	6	10
304007	VDL 7	300	6	10
303908	VD 8	350	6	05
304008	VDL 8	350	6	05
303909	VD 9	395	8	05
304009	VDL 9	395	8	05
303910	VD 10	455	8	03
304010	VDL 10	455	8	03

RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik.

Az ezek fölötti, vagy alatti hőmérsékleti értékeket kerülni kell (DIN 7716).

A tapaszokat hosszabb élettartamuk és épségük megőrzése érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő berendezések közelségétől.

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE

A gyártástól számított 24 hónap.

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK

A termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,

Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyve,

VIPAL javító tapaszok alkalmazása teher- és személygépjárművekhez c. táblázat.