

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Természetes gumi, tapadógyanták, a vulkanizálást rendkívül felgyorsító anyagok, hidrokarbonátok, acetonok és egyéb anyagok alkotják a terméket.

A sárga, vagy kék színű, viszkózus, tejszerű vulkanizáló ragasztók fémdobozokban és tubusokban kerülnek kiszérésre.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A terméket a gumitömlőkön a hidegragasztású foltok, és a gumiabroncsok belsején a hideg ragasztású javítóanyagok rögzítésére használják.

Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében kérjük, hogy a felhasználó tanulmányozza a **Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé-t**, vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon.

KAPHATÓ TERMÉKEINK

Kódszám	Megnevezés	Kiszérés	Tartalom		Kiszérés db/doboz
			ml	gr	
470010	CV 00	fémdoboz	225	163	1
470011	CV 01	fémdoboz	500	362	1
470012	CV 02	fémdoboz	1000	725	1
470022	BV 02	tubus	25	18	12
470023	BV 03	tubus	45	32	6
470051	CV M	fémdoboz	156	113	1
sárga színű vulkanizáló ragasztó					
470040	CV 00 A	fémdoboz	225	167	1
470041	CV 01 A	fémdoboz	500	372	1
470042	CV 02 A	fémdoboz	1000	745	1
470056	CV M A	fémdoboz	152	113	1
Kék színű vulkanizáló ragasztó					
470043	CV 00 B	fémdoboz	225	171	1
470044	CV 01 B	fémdoboz	500	380	1
470045	CV 02 B	fémdoboz	1000	760	1

AZ EGYES TERMÉKEK SAJÁTOS JELLEMZŐI

Kísérlet	Tulajdonság	Sajátos jellemzők		
		hagyományos fajta CV és BV	sárga fajta CV-A	kék fajta CV-B
viszkózitás	Brookfield-viszkózitás (cps)	1700-tól - 3000-ig	2000-től - 3000-ig	2000-től - 3000-ig
szárazanyag tartalom	szárazanyag tartalom (%)	8,0-től - 11,0-ig	12-től - 16-ig	12-től - 16-ig
sűrűség	sűrűség (gr/ml)	0,71-től - 0,74-ig	0,74-től 0,77-ig	0,74-től 0,78-ig

RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik. Az ezek fölötti, vagy alatti hőmérsékleti értékeket kerülni kell. A ragasztókat és oldószereket nem szabad 0 °C fok alatt tárolni (DIN 7716).

A ragasztókat hosszabb élettartamuk és épségük érdekében hűvös, fedett, jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő berendezések közelségétől.

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE

A gyártástól számított 24 hónap.

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK

a termék biztonsági leírása – FISPQ 03. szám,

Gumitömlők és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyve.

A fentebb megadott adatokat a Vival laboratóriumaiban, a szabványoknak megfelelő körülmények között, a leírt módszereknek megfelelően, a cég saját mérőeszközeinek és berendezéseinek alkalmazásával érték el. Előfordulhat, hogy ugyanezen kísérleteket más laboratóriumokban elvégezve, más módszerek, mérőeszközök és berendezések használatával a mienktől eltérő eredményeket mutatnak.
